



STYLE-685 YUMUŞAK SALMASTRA (SAF GRAFİT)



KULLANIM ORTAMI

Sıcak su, yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar sıcak sıvı transferi, amonyak, yüksek paslandırıcı etkenler hariç organik çözenler, hidro karbon kriyojenik sıvılar.

T (°C)	500°C		
PH	0-14		
P(bar)	20	100	250
Vg (m/s)	20	2	2

TANIM

Bu alanda devrim yapan sızdırmazlık ürünü yenilenmiş saf grafit ipliklerle örülmüş esnek bir salmastradır

Örgüsü kullanımda techizinde rahatlık sağlarken saf grafit'in bilinen sızdırmazlık kabiliyeti ile yegane ve evrensel sızdırmazlık salmastrasıdır.

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

	3	4	5	6	8	10	11	12	14	16	18	20	22	25
mm sq.														
m/gr abt	11	18	27	45	72	112	140	178	232	295	358	435	500	666